



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0106

检 测 报 告

编号: CY26A10837

受检单位: 广东玛缇陶瓷有限公司

样品名称: 瓷质釉面砖 (S*/T*/M*/L*/Z*/D*/A*)

规格型号: 900mm×1800mm×10.0mm (亮)

检测类别: 抽样检测

中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心



中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检 测 报 告

编号: CY26A10837

第 1 页 共 3 页

样品名称	瓷质釉面砖 (S*/T*/M*/L*/Z*/D*/A*)	检测类别	抽样检测
受检单位	广东玛缇陶瓷有限公司	商 标	玛缇
生产单位	广东玛缇陶瓷有限公司	规格型号	900mm×1800mm×10.0mm (亮)
联系地址	佛山市禅城区陶瓷大道 29 号科明达国际商务中心	联系电话	/
抽样单位	中国国检测试控股集团陕西有限公司	样品等级	优等品
抽样地点	仓库	生产日期 /批号	2026 年 04 月
抽样基数	3000 箱	抽样日期	2026 年 04 月 22 日
抽样数量	21 块	抽 样 人	毛鲜变、张波
抽样方式	随机抽样	封 样 人	毛鲜变、张波
封样状态	完好	到样日期	2026 年 04 月 28 日
样品状态	满足检测要求	检测日期	2026 年 04 月 28 日~ 2026 年 05 月 29 日
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页		
判定依据	GB/T 4100-2015《陶瓷砖》、Q/HY 01-2020《干压陶瓷砖》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检测项目	见第 2~3 页		
检测结论	经检测,抽检产品所检项目的检测结果符合 GB/T 4100-2015 标准附录 G、GB 6566-2010 标准中 A 类、Q/HY 01-2020 标准的技术要求。检测结果见第 2~3 页。 签发日期: 2026 年 05 月 29 日 (检测专用章)		
附注:	1、检测地点: 陕西省西咸新区沣东新城沣东大道 2751 号。 2、N/A 表示该样品不适用条款。 3、样品描述: 名义尺寸: 900mm×1800mm、工作尺寸: 900mm×1800mm×10.0mm、Bla 类、地用、有釉、抛光。 4、Q/HY 01-2020 (广东汇亚陶瓷有限公司于 2020 年 10 月 27 日 17 点 23 分公开) 规定产品分为优等品、一等品和合格品三个等级, 所用试验方法与 GB/T 4100-2015 和 GB 6566-2010 相同。		

批 准:

李 伟

审 核:

张 波

编 制:

刘 伟

检测机构地址: 陕西省西咸新区沣东新城沣东大道 2751 号

电话: 029-68225880 邮编: 710116

中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检 测 报 告

编号: CY26A10837

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	长度	±1.0mm	-0.24mm ~ -0.12mm	符合	GB/T 3810.2-2016
2	宽度	±1.0mm	-0.23mm ~ -0.10mm	符合	GB/T 3810.2-2016
3	厚度值	≤13.5mm	10.0mm	符合	/
4	厚度偏差	±5.0%, ±0.50mm	+0.80% ~ +0.90% +0.08mm ~ +0.09mm	符合	GB/T 3810.2-2016
5	边直度	±0.20%, ±1.5mm	-0.01% ~ +0.01% -0.09mm ~ +0.19mm	符合	GB/T 3810.2-2016
6	直角度	±0.20%, ±2.0mm	-0.01% ~ +0.01% -0.25mm ~ +0.17mm	符合	GB/T 3810.2-2016
7	表面平整度	±2.0mm	-0.31mm ~ -0.19mm	符合	GB/T 3810.2-2016
8	表面质量	至少 95%主要区域距 1m 观察, 无明显缺陷	无明显缺陷	符合	GB/T 3810.2-2016
9	吸水率(%)	平均值: E≤0.5 单个值: E≤0.6	平均值: 0.04 单个值: 0.04	符合	GB/T 3810.3-2016
10	破坏强度(N) ¹⁾	厚度≥7.5mm, ≥1300 厚度<7.5mm, ≥700	平均值: 3135	符合	GB/T 3810.4-2016
11	断裂模数(MPa) ¹⁾	平均值: ≥35 单个值: ≥32	平均值: 57 最小值: 57	N/A	GB/T 3810.4-2016
12	耐磨性	无釉 (mm ³)	单个值: ≤175	N/A	GB/T 3810.6-2016
		有釉	报告级别和转数	4 级 (2100 转)	GB/T 3810.7-2016
13	抗热震性	报告可见缺陷数	无可见缺陷		GB/T 3810.9-2016
14	抗釉裂性	无釉裂	无釉裂	符合	GB/T 3810.11-2016
15	抗冻性	无裂纹或剥落	无裂纹和剥落	符合	GB/T 3810.12-2016
16	静摩擦系数	单个值: ≥0.50	干法最小值: 0.61 湿法最小值: 0.59	符合	GB/T 4100-2015 附录 M

中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检 测 报 告

编号: CY26A10837

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求	检测结果		单项结论	检测依据
17	光泽度		单个值: ≥ 55	最小值: 94		符合	GB/T 13891-2008
18	湿膨胀(mm/m)		报告湿膨胀的平均值	0.04			GB/T 3810.10-2016
19	抗冲击性		报告平均恢复系数	0.83			GB/T 3810.5-2016
20	耐污染性	有釉	最低 3 级	5 级	符合	GB/T 3810.14-2016	
		无釉	报告等级	N/A			
21	耐化学腐蚀性(级)	家庭化学试剂和游泳池盐类	不低于 GB	GA	符合	GB/T 3810.13-2016	
		低浓度酸和碱	报告等级	GLA			
		高浓度酸和碱	报告等级	GHA			
22	放射性核素限量		A 类: $I_{Ra} \leq 1.0, I_{\gamma} \leq 1.3$ B 类: $I_{Ra} \leq 1.3, I_{\gamma} \leq 1.9$ C 类: $I_{\gamma} \leq 2.8$	$I_{Ra}=0.7$ $I_{\gamma}=1.0$	A 类	GB 6566-2010	
(此处空白)							
备注: 1) 该样品切割为 900mm×450mm 进行此项检测。							

说 明

Notice

1. 本报告无本实验室“检测专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2. 本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3. 本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本实验室提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5. 委托人对其提供的检验检测样品和委托信息的代表性与真实性负责。检验检测结果仅证明收到的样品所检测项目的符合性情况。

The test samples and commission information are provided and responsible by the applicant. Test results prove the items conformity of the samples only.

6. 本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.



本实验室联系方式：

地 址：陕西省西咸新区沣东新城沣东大道2751号

业务联系：4006030606 （029）68225880

报告查询：（029）68225839 / ctcreportinquiry@126.com

邮 编：710116

网 址：www.ceramicstest.com